

Produktinformation

Putz-und Mauermörtel

DIN EN 998-1/DIN EN 998-2

Druckfestigkeitsklasse:	Putzmörtel: CSIV nach DIN EN 998-1 Mauermörtel: M5 nach DIN EN 998-2/DIN V 18580
Verarbeitungszeit:	je nach Umgebungsbedingungen ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	> 5° C
Wasserbedarf:	ca. 6 Liter je 40 kg
Ergiebigkeit:	ca. 26 Liter je 40 kg
Haftscherfestigkeit:	0,15 N/mm ²
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,40 kg/(m ² · min ^{0,5})
Wasserdampfdurchlässigkeit:	μ-Wert: 15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=50 % $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=90 % (Tabellenwerte)
Brandverhalten:	A1 nicht brennbar

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG. Die in unseren Druckschriften angegebenen Daten sind durchschnittliche Messwerte ohne Rechtsverbindlichkeit.

Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG

Köpenicker Chaussee 9-10, D-10317 Berlin

Tel: 0 30 / 557 52-0 Fax: 0 30 / 557 52-10

Internet: www.zementwerk.de Email: info@zementwerk.de

Stand: 2613