

Produktinformation

Beton/Estrich

DIN EN 206-1/DIN 1045-2/DIN EN 13813

Druckfestigkeitsklasse:	Beton: C 25/30 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 Estrich: CT – C30 – F4 nach DIN EN 13813
Expositionsklassen:	XC4 / XF1 / XA 1 (Außenbauteil)
Verarbeitungstemperatur:	> 5° C
Wasserbedarf:	je nach Konsistenz 3,5 – 4,5 Liter (die genannten Eigenschaften werden bei einer Zugabe von ca. 4 Liter je 40 kg erreicht)
Ergiebigkeit:	ca. 21 Liter je 40 kg
Größtkorn:	4 mm oder 8 mm
Chloridgehalt:	≤ 0,1 M.-%
Feuchtigkeitsklasse:	WO + WF
Brandverhalten:	A1 nicht brennbar

Hinweise auf den Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG. Die in unseren Druckschriften angegebenen Daten sind durchschnittliche Messwerte ohne Rechtsverbindlichkeit.

Zementwerk Berlin GmbH & Co. KG

Köpenicker Chaussee 9-10, D-10317 Berlin

Tel: 0 30 / 557 52-0 Fax: 0 30 / 557 52-10

Internet: www.zementwerk.de Email: info@zementwerk.de

Stand: 2312